



 Mohawk Group

ORB



www.ecofloorcarpet.ae





Light art/

02

EN_ Reveal the texture of light
Light defines how we feel. With Flare, Reflect, Orb, Glow, and Chrome, Light Art channels the rhythm of daylight into carpet tiles that elevate mood, brighten interiors, and shape spaces with balance and clarity..

FR_ Révéler la texture de la lumière

La lumière définit ce que nous ressentons. Avec Flare, Reflect, Orb, Glow et Chrome, Light Art canalise le rythme de la lumière du jour dans des dalles de moquette qui élèvent l'humeur, illuminent les intérieurs et façonnent les espaces avec équilibre et clarté.

NL_ Toon de textuur van licht

Licht bepaalt hoe wij ons voelen. Met Flare, Reflect, Orb, Glow en Chrome kanaliseert Light Art het ritme van daglicht in tapijttegels die onze stemming verbeteren, interieurs opfleuren en ruimtes balans en helderheid geven.

DE_ Die Textur des Lichts sichtbar machen

Licht bestimmt, wie wir uns fühlen. Mit Flare, Reflect, Orb, Glow und Chrome kanalisiert Light Art den Rhythmus des Tageslichts in Teppichfliesen, die die Stimmung heben, Innenräume erhellen und Arbeitsumgebungen mit Balance und Klarheit gestalten.

Light Art/



03



Light art /

Orb

EN_ The gentle scattering of light

Orb understands that harsh transitions drain human energy faster than any deadline. Its organic speckled surface breaks artificial fluorescence into something resembling late afternoon sunlight through leaves; gentle, varied, alive. These patterns and hues create micro-environments of comfort that make eight-hour days feel less like endurance tests and more like natural rhythms.

FR_ La douce diffusion de la lumière

Orb comprend que les transitions brutales drainent l'énergie humaine plus rapidement que n'importe quel délai. Sa surface organique mouchetée brise la fluorescence artificielle en quelque chose qui ressemble à la lumière du soleil de fin d'après-midi à travers les feuilles ; douce, variée, vivante. Ces motifs et ces teintes créent des micro-environnements de confort qui font que les journées de huit heures ressemblent moins à des épreuves d'endurance qu'à des rythmes naturels.


NL_ De versterking van schittering

Orb begrijpt dat harde overgangen meer menselijke energie kosten dan welke deadline dan ook. Het organische, gespikkelde oppervlak breekt kunstmatige fluorescentie af tot zonlicht dat laat in de middag zonlicht door bladeren schijnt: zacht, gevarieerd en levendig. Deze patronen en tinten creëren micro-omgevingen van comfort, waardoor werkdagen van acht uur minder aanvoelen als een uithoudingstest en meer als een natuurlijk ritme.

DE_ Die sanfte Streuung des Lichts


Orb versteht, dass abrupte Übergänge menschliche Energie schneller erschöpfen als jede Deadline. Seine organische, gesprenkelte Oberfläche bricht künstliche Licht in etwas auf, das an spätnachmittäglichem Sonnenlicht erinnert, das durch Blätter fällt – sanft, vielfältig, lebendig. Diese Muster und Farbtöne schaffen kleine Wohlfühlbereiche, in denen sich Acht-Stunden-Tage weniger als ein Ausdauerstest und mehr wie ein natürlicher Rhythmus anfühlen.

Light Art/Orb






Colors



LightArt / **Orb - 569**
LRV: 17,40



Light Art / **Orb - 614**
LRV: 19,71



Light Art / **Orb - 714**
LRV: 19,34




LightArt / **Orb - 927**
LRV: 9,71



LightArt / **Orb - 935**
LRV: 20,69

Light Art/**Orb**





Light Art / Orb Carpet Tiles



Technical Specifications



Technische Spezifikationen - Technické specifikace - Specyfikacja techniczna

Construction Konstruktion - Složení - Konstrukcja		Tufted 1/12" gauge loop
Pile fibre composition Material der Polnutschicht-Složení vlákn - Skład i rodzaj runa		100% solution dyed nylon
Secondary backing Beschichtung-Sekundärnipočklad - Podložo wtórne		EcoFlex™ Statera (modified bitumen, 70% recycled content)
Total weight Gesamtgewicht-Celková hmotnost - Waga całkowita		± 4000 g/m ²
Pile weight Poleinsatzgewicht-Hmotnost vlákn - Waga runa		± 540 g/m ²
Surface pile weight Polnutschichtgewicht-Hmotnost vlákn v ploše - Waga runa na powierzchni		± 316 g/m ²
Total thickness Gesamtdicke-Celková tloušťka - Grubość całkowita		± 6,3 mm
Surface pile thickness Poldicke-Tloušťka vlasu na povrchu - Grubość runa powierzchniowego		± 2,8 mm
Surface pile density Polrohdichte-Povrchová hustota vlákn - Gęstość runa		± 0,113 g/cm ³
Number of tufts Noppenzahl - Počet vpichů - Liczba pętelek		± 214.200/m ²
Wear classification Beanspruchungsklasse-Klasifikace opotřebení - Klasyfikacja odporności na ścieranie	EN 1307	33 / LC1
Castor chair suitability Stuhllösleneignung-Odolnost na kolečkovou židli - Odporność na kółka foteli	EN ISO 4918	A: intensive use
Fire classification Brandklasse-Požární klasifikace - Trudnopalność	EN 13501-1	Bfl-s1
Dimensional stability Dimensionsstabilität-Rozměry a stálost - Stabilność wymiarów	EN 986	≤ 0,2%
Colour fastness to light Lichtechtheit-Stálost barev na světlo - Odporność kolorów na światło	EN ISO 105-B02	≥ 7
Rubbing fastness Reibechtheit - Stálost vůči otěru - Odporność na ścieranie	EN ISO 105-X12	≥ 4
Colour fastness to water Wasserechtheit-Stálost barvy ve vodě - Odporność kolorów na wodę	EN ISO 105-E01	≥ 4
Thermal resistance Wärmedurchlasswiderstand - Tepelný odpor - Odporność termiczna	ISO 8302	0,073 m ² .K/W
Sound absorption Schallabsorptionsgrad - Absorbce zvuku - Pochłanianie dźwięku	EN ISO 354	0,15 αw Hz 125 250 500 1000 2000 4000 αs 0,0 0,03 0,06 0,16 0,27 0,36
Impact sound reduction Trittschallverbesserungsmaß-Redukce nárazu zvuku - Współczynnik pochłaniania dźwięku	EN ISO 10140-3	ΔLw = 24 dB
Permanent antistatic Permanentantistatisch-Trwała antystatyczność	ISO 6356	≤ 2 kV
Number of colours Anzahl der Farben-Počet barev - Liczba kolorów		12 50 x 50 cm
Size & Packaging Abmessungen & Verpackung-Velikost & Balení - Rozmiar & Opakowanie		5 m ² /box - 24 boxes/pallet
GUT-Prodís Number GUT-Prodísnummer - GUT-Prodís číslo - Numer GUT-Prodís		ongoing

34

35

We reserve all rights for technical improvements. 06/2025



 Mohawk Group



www.ecofloorcarpet.ae

